# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

#### **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER 55132306 **PUBLICATION DATE** 15-10-80


**APPLICATION DATE** 28-03-79 **APPLICATION NUMBER** 54037450

APPLICANT: SUMITOMO RUBBER IND LTD:

INVENTOR: NAGAYASU HIDEAKI;

INT.CL. B60C 9/18

TITLE RADIAL TIRE



ABSTRACT: PURPOSE: To reduce a strip off damage by reducing a breadth of a steel breaker, and extending a textile edge breaker from a steel breaker to a shoulder part thereby reducing a difference of rigidity.

> CONSTITUTION: The first and second steel breakers 11, 12 are instituted crossing each other and being provided with steps with a fixed interval, and their breadth W1, W2 are determined within an extent capable of covering the tread center. In the meantime, the first and second textile edge breaker 13, 14 are disposed so that they cross each other, with one end overlapping to a breaker edge of the steel breaker 11, 12 alternatively while the other end extending from the steel breaker 11, 12 to shoulder portions 4, 4, thereby reducing a difference of rigidity between the tread and shoulder portions 4, 4.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

### . 19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報 (A)

昭55—132306

⑤ Int. Cl.³B 60 C 9/18

識別記号

庁内整理番号 6948-3D ❸公開 昭和55年(1980)10月15日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

**ダ**ラジアルタイヤ

创特

顧 昭54—37450

**20**出 願 昭54(1979)3月28日

⑩発 明 者 長安英明

神戸市垂水区本多聞 4-1-25

4-503

⑦出 願 人 住友ゴム工業株式会社 神戸市葺合区筒井町1丁目1番1号

個代 理 人 弁理士 青山葆

外2名

明 細 會

1.発明の名称

ラシアルタイヤ

2.特許請求の範囲

(1) トレッド部に2枚以上のスチールブレーカーを設けたラジアルタイヤにおいて...

周方向に対するコード角が16度~24度の上記スチールブレーカーを、コード角が互いに交差するように設け、その幅をトレッドセンターをカーする範囲に短縮する一方、周方向に対するコード角が16度~19度の2枚以上のテキスタイルエッジブレーカーを、コード角が互いに交差するように、かつ、上記スチールブレーカーからショルダー邸側へ延長したことを特徴とするラジアルタイヤ。

3.発明の詳細な説明

本発明は、ラジアルタイヤの改良に関する。 一般に、第1凶に示す如く、トレッド邸1にス チールブレーカー2・2を設けたラジアルタイヤ 3は、耐摩耗性、コーナリング特性、フラットスポット等の面でパイアスタイヤに比べて優れているが、乗心地、ブレーカーエッジ邸2a・2aにおける剝離損傷やショルダー邸4の片落ち摩耗等の面で劣つている。

これらの欠点を発生させる要因としては、主としてスチールブレーカー2・2の剛性が上げられる。つまり、スチールブレーカー2・2を介在したトレッド部1とサイドウオール部5との剛性差が著しく大きいことに起因するのである。

本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、基本的には、2枚以上のスチールブレーカーの幅をトレッドセンターをカバーする範囲に短縮する一方、2枚以上のテキスタイルエツンブレーカーを、上記スチールブレーカーと交互にオーバラップさせて、該スチールブレーカーからショルダー邸側へ延長して、ショルダー邸での剛性差を小さくするようにしたものである。

以下、本発明の実施例を添附図面に従って詳細 に説明する。

(2)

特開昭55-132306(2)

第2 図に示すように、ラシアルタイヤ 6 は、トレッド郎 1 とサイドウオール邸 5 · 5 およびビード郎 7 · 7 とで成り、端末郎をピードコア 8 · 8 に沿つて折り返したテキスタイル(例えばナイロン)カーカスブライ 9 を設けている。カーカスブライ 9 はスチールコードブライでもよい。

上記ラジアルタイヤ 6 のトレッド F F I には、周 方向に対するコード角のが約16度~24度の第1及び第2スチールブレーカー11・12(第3 図 を M )を、コード角のが互いに交差するよれのでは、好ましくは約1、好ましくは約1、好ましくは約1、好ましくは4 W I でもない。1 2 の実施例では1/2)に短縮するのである。3/4を超えると、トレッド/サイドウオールの剛性が大きく、この発明の課題を解決できない。1/4 未満のときはトレッドの剛性が不足し、耐バンク性が劣るので好ましくない。

(3)

第2 エッジブレーカー1 4 は右上りのコード角の1.02をなすようになる。このコード角の1.02の配置により、第1及び第2 エッジブレーカー1 3.14は、第1及び第2 スチールブレーカー1 1.1 2のリフティングを押える働きをなす。

上記の構成よりなるラジアルタイヤ 6 によれば、トレッド邸1 のトレッドセンターは第1 及び第2 スチールブレーカー1 1 , 1 2 により必要な剛性を維持できると共に、ショルダー邸 4 , 4 は第1 及び第2 テキスタイルエッジブレーカー 1 3,14 の配置により剛性が従来より約1 0 %低下し、トレッドとショルダー郎 4 , 4 との剛性差を小さくできるようになる。

以上の説明からも明らかなように、本発明は、 ラジアルタイヤにおけるスチールブレーカーの両 端側をテキスタイルエッジブレーカーに置き代え たものであるから、トレッドとショルダー部の剛 性差を小さくできるようになり、耐摩耗性を損う ことなく乗心地を良くすることができる。

また、変位の少ない郎分にスチールブレーカー

一方、周方向に対するコード角 02が約1 6度~19度の2枚の第1及び第2のテキスタイル(ケブラー、グラス、レーヨン等の高モシユラスの機能)エッシブレーカー13、14(第3図を照)を、コード角 02が互いに交差するように、一端をスチールブレーカー11、12のブレーカーエッンと交互にオーバラップさせて、他端をスチールブレーカー11、12からショルダー部4、4側へ延長して配直する。

上記第1及び第2スチールブレーカー11、12と第1及び第2エッシブレーカー13、14とのオーバラップ量 l1・l2 は、約10~20mmで、第1及び第2エッシブレーカー13、14のステップは約5~15mmに設定する。

第1及び第2ブレーカーエッシ13,14の全幅 Wi, W2 は、従来のスチールブレーカー2の幅 Wi, W2 よりも片側で約5~10㎜長く設定する。

しかして、第3図に示す如く、第1スチールブレーカー11は右上り、第1エツジブレーカー13は左上り、第2スチールブレーカー12は左上り、

. (4)

のエッジが位置することにより、エッジによるゴム 邸分の剝離損傷などが発生しにくくなる。

さらに、従来ではカーカスとスチールブレーカエッジ間を緩衝させ、又、カーカスラインの適正化を図るためにカーカスブライとスチールブレーカーとの間に配置した低発熱ゴムのブレーカークツションが不要となり、かつ重いスチールブレーカーが短くてすむのでタイヤ全体の軽能化を図ることも可能である。

#### 4.図面の簡単な説明

第1 図は従来のラジアルタイヤの縦断面図、第 2 図は本発明に係るラジアルタイヤの縦断面図、 第3 図はスチールブレーカー及びブレーカーエッ ジの配線図である。

1 …トレッド部、*アカショドをカラッ*4 …ショ 9字削除ルダー部、5 …サイドウオール部、6 …ラジアルタイヤ、7 …ビード部、9 …カーカスブライ、11・1 2 …スチールブレーカー、13、14 …ブレーカーエツジ。

特 許 出 願 人 住友ゴム工業株式会社 代 埋 人 井埋士 背山 葆 ほか2名

(5)

